


Преимущества



Подходят для любого основания, подготовленного к оклеиванию



Для стен и потолков



Сглаживают неровности и скрывают микротрещины



Многokrатно окрашиваются любыми дисперсионными красками



Наклеиваются просто и быстро



Не требуют подгонки рисунка



Стабильны к механическому воздействию



Высокая прочность на разрыв




Обои «дышат»



Специальный клейстер

Способ наклеивания

1а. При нанесении клея вручную: Нарезать обои на полотна по высоте стены с некоторым запасом и нанести на них клей.



4. Наклеивать обои следует по отвесу и встык. Пузыри и складки разгладить обойной щеткой или резиновым валиком.

или **1б.** При использовании клеенамазочной машины: Протянуть обои через клеенамазочную машину и обрезать.



5. В углах обрезать обои ножницами. Профессионалы также обрывают обои, прижав их шпателем.

2. Намазанные клеем полотна сложить в соотношении 2/3 к 1/3.



6. На внешних углах не наклеивать обои внахлест, а обрезать точно по кромке угла.

3. Время пропитки составляет около 10 минут.



7. После высыхания окрасить обои высококачественной дисперсионной краской.

Описание изделия

Производитель

Erfurt & Sohn KG
Hugo-Erfurt-Straße 1
D-42399 Wuppertal
www.erfurt.com

Название изделия

ERFURT-Rauhfaser®

Исходные материалы/изготовление

Все обои ERFURT-Rauhfaser® изготавливаются по одной производственной технологии и отличаются только структурообразующими древесными волокнами.

Для изготовления используются только высококачественные исходные материалы, тщательно отобранная бумага вторичной переработки и целлюлоза. Полиграфическая краска макулатуры, используемой для верхнего бумажного слоя обоев, удаляется специальным флотационным методом. Все отходы производства снова используются в производственном процессе.

Используемая в производстве обоев вода проходит многократное очищение, прежде чем возвращается в круговорот природы.

При утилизации ERFURT-Rauhfaser® не возникает никаких проблем, так как натуральные материалы, используемые в качестве сырья, возвращаются в экологический цикл.

Характеристики

Обои ERFURT-Rauhfaser® – это настенное покрытие, состоящее из нескольких слоев бумаги и прочно запрессованных между ними структурообразующих древесных волокон.

Стандартные размеры рулонов составляют 25,00 м в длину x 0,53 м в ширину или 15,00 м в длину x 0,53 м в ширину для крупнозернистых структур класса Premium. Содержимое картонной коробки: 6 рулонов.

Обои ERFURT-Rauhfaser® соответствуют DIN EN 234, Немецкой промышленной норме настенных покрытий для последующей обработки.

Паропроницаемость согласно DIN 52615 соответствует диффузии приблизительно 0,02 м воздушного слоя.

Обои ERFURT-Rauhfaser® соответствуют DIN 4102-B2, Немецкой промышленной норме „нормально воспламеняющихся строительных материалов“. На таких основаниях, как гипсокартон, не горят (DIN 4102-A2).

Применение

Обои ERFURT-Rauhfaser® могут быть оклеены на всех подготовленных для наклеивания обоев основаниях внутри помещений.

ERFURT-Rauhfaser® Elegance, Romantic, Classico, Sprint, Grob

Для наклеивания используется специальный клей (например, Metylan spezial 1:20 = 200 г на 4 л воды) или клейстер для клеенамазочных станков (например, Metylan TG Instant 1:35 = 200 г на 7 л воды) или Metylan segura 1:11 = 500 г на 5,5 л воды либо им подобный. Пожалуйста, следуйте инструкции производителя клея.

ERFURT-Rauhfaser® Avantgarde, Rustic, Country, Supergrob

Для наклеивания используется специальный клей (например, Metylan spezial 1:20 = 200 г на 4 л воды) или Metylan segura 1:11 = 500 г на 5,5 л воды либо им подобный.

Пожалуйста, следуйте инструкции производителя клея.

Благодаря равномерному распределению различных древесных волокон (в зависимости от структуры) достигается закрытая структурированная поверхность. После высыхания грубоволокнистые обои должны быть окрашены краской, соответствующей Немецкой промышленной норме DIN EN 13300.

При желании возможно дополнительное декоративное оформление обоев ERFURT-Rauhfaser®.

Компоненты/ результаты тестирования

Обои ERFURT-Rauhfaser® производятся из бумажных волокон, более чем на 90% состоящих из волокон вторичной переработки и целлюлозы, а также древесной муки, вспомогательных материалов. Благодаря содержанию макулатурных волокон обои несут отличительный знак окружающей среды RAL-UZ 35a. Окрашенные обои должны утилизироваться с обычными отходами.

Они не содержат вредных веществ, так как при их изготовлении используются только те материалы, которые перечислены Комиссией по синтетическим материалам Федерального ведомства здравоохранения (BGA) в 36-ой рекомендации касательно упаковки продуктов питания (бумага, картон).

Обои ERFURT-Rauhfaser® регулярно тестируются в соответствии с законом об ответственности за продажу населению недоброкачественных продовольственных и потребительских товаров, §§ 30 и 31.

Заявление о благонадежности (20534 U 04) Научно-исследовательской компании ISEGA Forschungs-und Untersuchungs-Gesellschaft mbH, Ашаффенбург, подтверждает, что обои ERFURT-Rauhfaser® соответствуют нормам закона об ответственности за продажу населению недоброкачественных продовольственных и потребительских товаров, а также 36-ой рекомендации Федерального ведомства здравоохранения (BGA).

Паропроницаемость была определена Научно-исследовательской компанией ISEGA Forschungs-und Untersuchungs-Gesellschaft mbH, Ашаффенбург, в соответствии с DIN 52615, отчет об испытаниях No 1743/32.